



# شركة رواد لайн المحدودة

## Road Line - Company . Limited



**دهانات رواد لайн ماركينج ( ٢ ) لتخطيط الطرق  
( المواصفات البريطانية بي بي تي ١٩٥٣ - ١٩٥٤ )**

أن دهان بولي بوريتان لتخطيط الطرق أساسه البولي بوريتان النقي وهو دهان مناسب لتخطيط الطرق ومدارج الطائرات وأرضية المطارات وكذلك حيث توجد حركة المرور المستمرة ، وهذا الدهان مقاوم عالي للتصبن ( التحلل الكيميائي ) وقوى التحمل وبعد تمام الجفاف فإنه يوفر طبقة دهان مرنة مقاومة للتقشير وقابلة للفرسيل ذات لمعة خفيفة وهذا الدهان يستخدم في الأماكن التي يحدث تكثف للرطوبة على سطحها.

### بيانات الفيزيائية:

الصباغ	:	ناني أكسيد التيتانيوم ( روتيل ) أو أصباغ ملونة وخشوات فعالة.
الشكل	:	نصف لامع.
اللون	:	أبيض ، أصفر ، أحمر ، أسود ( وألوان أخرى ).
عدد المكونات	:	اثنان.
نسبة خلط أساس	:	المصلب : ١:٤ بالحجم.
عمر المخلوط بعد المزج عند درجة ٣٠ درجة مئوية	:	٦ ساعات.
الوزن النوعي	:	١.٣٦ تقريباً ( مخلوط ).
الجواجم بالحجم	:	٦٠٠٪ مخلوط.
محتوى الجواجم بالوزن	:	.٧٧ - .٧٥
المدة الجفاف عند ٣٠ درجة مئوية : جفاف سطحي	:	٤٥ دقيقة تقريباً.
جفاف نام	:	ساعة واحدة وبعتمد على الرطوبة النسبية.
قوة التصادم ( مباشر وعاكس ) حسب المواصفات الأمريكية : ASTM G14 احتيار بدون تشظقات.	:	قوة الالتصاق حسب المواصفات الأمريكية . GTO : ASTM D 3359
احتياط الماء المعلى ( ٦ ساعات عند درجة حرارة ٩٨ ) DIN 53230 ( احتيار بدون تشظقات .	:	درجة اليومي : ٣٦ درجة مئوية.

### بيانات الاستخدام:

طريقة الطلاء	:	الرش بماكينة الضغط الخاصة بدهانات الطرق أو الطلاء بالفرشاة ، الرولة.
نوع المخفف	:	تنر رواد لайн ١٠١ .٩٧٣٪ .
نسبة المخفف	:	بماكينة الضغط : ٥٥٪ بالحجم كحد أقصى.
بالفرشاة والرولة	:	٦١٪ بالحجم كحد أقصى.
سمك الطبقة الحاجة الموصى بها	:	١٠٠ ميكرون.
التقطبة النظرية بسمakanة ٤٠٠ ميكرون وجه جاف :	:	٥.٥ متر مربع للتر بسمك ١٠٠ ميكرون.

### الخلط والتحفيض:

يتم إضافة جالون المصلب إلى درام ( بستالة ) الدهان ويخلط جيداً ثم يترك ٣٠ دقيقة لبدء التفاعل.

### ملاحظات:

أن دهان بولي بوريتان لتخطيط الطرق يمنع تسرب ونشع الأسفلت البيتومين وغيرها من المواد من الطبقات السفلية وهذا الدهان يتافق مع قوانين منع تلوث الهواء وهذا الدهان لا يتأثر بالأشعة فوق بنفسجية وهو مناسب للاستخدام بالخارج على الطرق الإسفلتية والخراسانية.

### نصائح:

استخدام حبيبات الرجاج للحصول على الانعكاس لاتجاه محدد ( الرؤيا الليلية ).

### مواصفات حبيبات الرجاج:

٠.٢٩٧ مم - ٠.٢١٪ ١٥ - ٢٠ مم	٠.١٤٩ مم - ٠.٧٤٪ ٢٥ - ٣٥ مم
-----------------------------	-----------------------------